



Detailzeichnungen sind nur Empfehlungen und ersetzen keine Fachplanung

- |  |  |
|--|--|
| 1 tragfähiges Mauerwerk  | 4 Grundierung mit maxit prim eco 1170  |
| 2 Haftmörtel mit maxit eco 70, Auftrag 60-70 %<br>deckend bei glatten und schwach saugenden<br>Untergrund volldeckend,<br>Oberfläche mit Straßenbesen waagrecht aufrauen | 5 Armierungslage mit maxit ip 315 (ca. 6 mm)<br>mit der Einlage einer Armierungsgewebe 8 x 8 |
| 3 Spritzbare Dämmung maxit eco 71<br>20 - 50 mm Auftragsdicke)<br>ab 50 mm ist eine feuchtetechnische instationäre<br>Berechnung (WUFI) notwendig                        | 6 Oberputz maxit ip 315<br>oder maxit ip 178 purcalc (Kalkglätte) (2-5 mm)                   |
|  | 7 Farbanstrich, z.B. maxit solance<br>/ maxit krecal 5030                                    |